

EN 12070: 2000 T CrMo91
AWS A5.28-96: EC 90S-B9

BÖHLER C 9 MV-MC

Металлопорошковая проволока для сварки
высоколегированных жаропрочных сталей

Описание и область применения

Металлопорошковая проволока для сварки жаропрочных мартенситных сталей с содержанием хрома 9-12 %. В первую очередь предназначена для сталей Т 91 и Р91. Для достижения наилучших прочностных свойств толщина наплавляемого за один проход слоя не должна превышать 2 мм., так же значительное влияние на прочностные свойства оказывает состав защитного газа.

Химический состав наплавленного металла

	C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	V	Nb	N
wt-%	0.10	<0.3	0.6	9.0	0.7	1.0	0.2	0.055	0.04

Механические свойства наплавленного металла

(*)	a	
Предел текучести R_e Н/мм ² :	690 (≥ 520)	a
Предел прочности R_m Н/мм ² :	760 (≥ 620)	
Удлинение A ($L_0=5d_0$) %:	18 (≥ 17)	
Ударная вязкость ISO-V KV, Дж +20°C	60 (≥ 47)	

(*) а отжиг 760°C/3ч печь до 300°C/воздух – защитный газ Ar + 2.5% CO₂

Технология сварки

	Защитный газ: Ar + 2.5% CO ₂ или Ar + 15-20 % CO ₂	Ø мм 1.2	Ток, А 150 - 190	Напряжение, В 18 - 30	
---	--	-------------	---------------------	--------------------------	---

Сварка ведется на стандартных машинах, возможна работа в импульсном режиме, рекомендуется легкий наклон горелки (80°). Выпуск 18-20 мм, длина дуги 3-5 мм. Предварительный подогрев и температура между проходами 200-300°C. После сварки шов должен остывть до температуры ниже 80°C для завершения превращения мартенсита. В случае охлаждения толстостенных деталей или деталей сложной геометрии необходимо учитывать риск возникновения остаточных напряжений.

Рекомендуемая послесварочная термообработка: отжиг 760°C/ мин. 2 часа, максимум 10 часов; скорость нагрева и охлаждения - до 550°C: макс. 150°C/час, выше 550°C макс. 80°C/час. Технология сварки в вертикальном и потолочном положении такая же как для проволоки сплошного сечения.

Свариваемый металл

Жаропрочные подобные стали

1.4903 X10CrMoVNb9-1

ASTM A199 Gr. T91, A335 Gr. P91 (T91), A213/213M Gr. T91

Одобрения

TÜV-D (4466), CL (0011), UDT, SEPROS

Материалы подобного назначения

Электроды

FOX C 9 MV

Пруток:

C 9 MV-IG

Проволока для п/а сварки С 9 MV-IG

Проволока / флюс: С 9 MV-UP / BB 910